

# **“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ**

## **АЛКИДНА БОЯ ЕКСТРА ПФ-16**

**ЗА ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА УПОТРЕБА  
ЛП-ТС-012/2001**

### **ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА**

**Характеристика:** хомогенна смес на пигменти, пълнители и специални добавки в разтвор на висококачествена алкидна смола.

#### **Предназначение:**

- за боядисване на нови, предварително грундиран метални и дървени повърхности;
- за освежаване на стари покрития;
- за боядисване на мазилки - цокъл, експлоатирани в закрити помещенията и на открито при нормални атмосферни условия.

Подходяща за боядисване на радиатори и тръби на парно отопление до 70 °С.

#### **Качества:**

- трайно покритие
- атмосферостойчивост
- отлична адхезия
- нисък разход
- лесно нанасяне
- добра твърдост
- еластичност
- разнообразие от цветове
- лесно почистване с миещи и почистващи препарати

**Подготовка на основата:** почиства се от стари ронещи се части, прах, мазни петна и други замърсявания.

**Почистване и обезмасляване:** с “ЛП – КЛИЙНЪР” на “Лакпром” АД - продукт на водна основа, без корозивно действие, безвреден за лакови покрития. Химически стабилен при нормални условия продукт, без отделяне на вредни изпарения и миризми във въздуха и околната среда.

**Китване и последващо шлайфане на дървени повърхности:** Акрилен кит за дърво или Кит за дърво “Ласторит” ПФ-001 на “Лакпром” АД – изравняват и изглаждат неравности, пори и др. дефекти.

#### **Грундиране на метални повърхности:**

- **черни метали:** Алкиден грунд за черни метали ПФ-021; Алкиден антикорозионен грунд ПФ-025; Универсален бързосъхнещ грунд за черни и цветни метали и поцинкована ламарина ВЛ-021; Водоразредим акрилен грунд за метал АQ-023 Универсал на “Лакпром” АД;
- **цветни метали:** Универсален бързосъхнещ грунд за черни и цветни метали и поцинкована ламарина ВЛ-021; Водоразредим акрилен грунд за метал АQ-023 Универсал на “Лакпром” АД.

# **“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ**

**Грундиране на дървени повърхности:** Ленен безир; Алкиден безир; Безир ИК; Алкиден импрегниращ грунд за дърво; Импрегнант за дърво водоразредим; Шлайфгрунд за дърво водоразредим на “Лакпром” АД.

**Грундиране на мазилки – цокъл:** Ленен безир; Алкиден безир; Безир ИК на “Лакпром” АД.

**Начин на нанасяне:** посредством четка или валяк, в един или два слоя.  
Преди употреба боята в опаковката трябва да се разбърка.

**Температура на околната среда:** нанася се при температура над 5°C.

**Разреждане:** 1-3% с Разредител АМВ или МРТ на “Лакпром” АД.

**Почистване на инструменти и зацапани места:** Разредител АМВ или МРТ на “Лакпром” АД.

## **Технически данни:**

| <b>Наименование на показателите</b>   | <b>Характеристика и норми</b>                                  |
|---|--|
| 1. Цвят на филма  | RAL-скала; каталози на тонираща система и по еталон на клиента |
| 2. Съхливост, пълна, при температура<br>- 20°C<br>- 70°C-80°C   | 17 часа<br>1 час   |
| 3. Нанасяне на втори слой   | След пълно изсъхване на първия                                 |
| 4. Разход за един слой  | - 100 – 130 гр/кв.м<br>- 8 – 10 кв.м/опаковка от 700 мл        |
| 5. Устойчивост на филма към въздействието на течности:<br>- дестилирана вода при температура (20 ± 2)°C, не по-малко от<br>- 0,5% разтвор на безводен натриев карбонат в дестилирана вода при температура (45 ± 2)°C, min, не по-малко от | 3 часа<br><br>15 минути  |

**Опаковки:** метални кутии от 700 мл и метални кофи от 24 кг.

Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.

**Съхранение:** да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки, в закрити и сухи складови помещения, при температура от 0°C до 25°C, предпазени от действието на преки слънчеви лъчи.

**Гаранционен срок:** 24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

**Хигиена и безопасна работа:** Продуктът се класифицира като пожароопасен и вреден продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена.

За повече информация – справка с Информационния лист за безопасност.