

“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ

АЛКИДЕН ЕМАЙЛЛАК ЕКСТРА ПФ-12 СРЕБРИСТ /СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ/

**ЗА ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА УПОТРЕБА
ЛП-ТС-006/2001**

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Характеристика: разтвор на висококачествена алкидна смола, метална паста и специални добавки.

Предназначение:

- за антикорозионна защита на метални повърхности на: резервоари, цистерни, стълбове за високо напрежение и други съоръжения, които са изложени на атмосферна корозия, при умерен и влажен тропически климат. Полученото покритие отразява слънчевите лъчи, като предпазва боядисаните обекти от нагряване и разрушаване;
- за ново строителство;
- за освежаване на стари покрития.

Качества:

- трайно покритие
- висок гланц и твърдост
- нисък разход
- лесно нанасяне
- атмосфероустойчивост
- отлична адхезия
- еластичност
- лесно почистване с миещи и почистващи препарати

Подготовка на основата: почиства се от стари ронещи се части, прах, мазни петна и други замърсявания.

Почистване и обезмасляване: с “ЛП – КЛИЙНЪР” на “Лакпром” АД - продукт на водна основа, без корозивно действие, безвреден за лакови покрития. Химически стабилен при нормални условия продукт, без отделяне на вредни изпарения и миризми във въздуха и околната среда.

Грундиране на метални повърхности:

- **черни метали:** Алкиден грунд за черни метали ПФ-021; Алкиден антикорозионен грунд ПФ-025; Универсален бързосъхнещ грунд за черни и цветни метали и поцинкована ламарина ВЛ-021; Водоразредим акрилен грунд за метал АQ-023 Универсал на “Лакпром” АД;
- **цветни метали:** Универсален бързосъхнещ грунд за черни и цветни метали и поцинкована ламарина ВЛ-021; Водоразредим акрилен грунд за метал АQ-023 Универсал на “Лакпром” АД.

“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ

Начин на нанасяне: посредством четка, ваяк или шприц, от един до три слоя.
Преди употреба боята в опаковката трябва да се разбърка.

Температура на околната среда: нанася се при температура над 5°C.

Разреждане: 1-3% с Разредител АМВ или МРТ на “Лакпром” АД.

Почистване на инструменти и зацапани места: Разредител АМВ или МРТ на “Лакпром” АД.

Технически данни:

Наименование на показателите	Характеристика и норми
1. Цвят на филма	- RAL-скала - 30 цвята в серийно производство - каталози на тонираща система - еталон на клиента
2. Съхливост, пълна, при температура - 20°C - 70°C-80°C	24 часа 1 час
3. Нанасяне на втори слой	След пълно изсъхване на първия
4. Разход за един слой	- 65 – 80 гр/кв.м - 8,5 – 10,5 кв.м/опаковка от 700 мл - 12 - 15 кв.м/л
5. Устойчивост на филма към въздействието на течности: - дестилирана вода при температура (20 ± 2)°C, не по-малко от - 5% разтвор на безводен натриев карбонат в дестилирана вода при температура (20 ± 2)°C, не по-малко от	6 часа 2 часа

Опаковки: метални кутии от 700 мл и метални кофи от 18 л=24 кг.

Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.

Съхранение: да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки, в закрити и сухи складови помещения, при температура от 0°C до 25°C, предпазени от действието на преки слънчеви лъчи.

Гаранционен срок: 24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

Хигиена и безопасна работа: Продуктът се класифицира като пожароопасен и вреден продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена.

За повече информация – справка с Информационния лист за безопасност.