

“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ

АЛКИДЕН ЕМАЙЛЛАК ЕКСТРА ПФ – 12

**ЗА ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА УПОТРЕБА
ЛП-ТС-006/2001**

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Характеристика: хомогенна смес на пигменти, пълнители и специални добавки в разтвор на висококачествена алкидна смола.

Предназначение:

- за боядисване на нови, предварително грундираны метални и дървени повърхности;
- за освежаване на стари покрития;
- за боядисване на мазилки - цокъл, експлоатирани в закрити помещенията и на открито при нормални атмосферни условия.

Подходящ за боядисване на радиатори и тръби на парно отопление до 70 °С.

Качества:

- трайно покритие
- атмосфероустойчивост
- износоустойчивост
- отлична адхезия
- нисък разход
- лесно нанасяне
- траен гланц
- висока твърдост
- еластичност
- разнообразие от цветове
- лесно почистване с миещи и почистващи препарати

Подготовка на основата: почиства се от стари ронещи се части, прах, мазни петна и други замърсявания.

Почистване и обезмасляване: с “ЛП – КЛИЙНЪР” на “Лакпром” АД - продукт на водна основа, без корозивно действие, безвреден за лакови покрития. Химически стабилен при нормални условия продукт, без отделяне на вредни изпарения и миризми във въздуха и околната среда.

Китване и последващо шлайфане на дървени повърхности: Акрилен кит за дърво или Кит за дърво “Ласторит” ПФ-001 на “Лакпром” АД – изравняват и изглаждат неравности, пори и др. дефекти.

Грундиране на метални повърхности:

- **черни метали:** Алкиден грунд за черни метали ПФ-021; Алкиден антикорозионен грунд ПФ-025; Универсален бързосъхнещ грунд за черни и цветни метали и поцинкована ламарина ВЛ-021; Водоразредим акрилен грунд за метал АQ-023 Универсал на “Лакпром” АД;

“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ

- **цветни метали:** Универсален бързосъхнещ грунд за черни и цветни метали и поцинкована ламарина ВЛ-021; Водоразредим акрилен грунд за метал АQ-023 Универсал на “Лакпром” АД.

Грундиране на дървени повърхности: Ленен безир; Алкиден безир; Безир ИК; Алкиден импрегниращ грунд за дърво; Импрегнант за дърво водоразредим; Шлайфгрунд за дърво водоразредим на “Лакпром” АД.

Грундиране на мазилки – цокъл: Ленен безир; Алкиден безир; Безир ИК на “Лакпром” АД.

Начин на нанасяне: посредством четка, валик или шприц, от един до три слоя.
Преди употреба боята в опаковката трябва да се разбърка.

Температура на околната среда: нанася се при температура над 5°C.

Разреждане: 1-3% с Разредител АМВ или МРТ на “Лакпром” АД.

Почистване на инструменти и зацапани места: Разредител АМВ или МРТ на “Лакпром” АД.

Технически данни:

Наименование на показателите	Характеристика и норми
1. Цвят на филма	- RAL-скала - 30 цвята в серийно производство - каталози на тонираща система - еталон на клиента
2. Съхливост, пълна, при температура - 20°C - 70°C-80°C	24 часа 1 час
3. Нанасяне на втори слой	След пълно изсъхване на първия
4. Разход за един слой	- 100 – 130 гр/кв.м - 8 – 10 кв.м/опаковка от 700 мл - 12 - 15 кв.м/л
5. Устойчивост на филма на неутрална солена мъгла при температура (35± 2)°C, 5%-ен разтвор на натриев хлорид (БДС EN ISO 9227)	240 часа

Опаковки: метални кутии от 700 мл и метални кофи от 18 л=24 кг.

Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.

Съхранение: да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки, в закрити и сухи складови помещения, при температура от 0°C до 25°C, предпазени от действието на преки слънчеви лъчи.

Гаранционен срок: 24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

Хигиена и безопасна работа: Продуктът се класифицира като пожароопасен и вреден продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена.

За повече информация – справка с Информационния лист за безопасност.

ЦЕНТРАЛА 996 32 47	ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ 996 30 71, 996 41 46	ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ 996 43 38	ФАКС 996 31 42; 996 31 39	стр. 2/2
-----------------------	---	---------------------------------	------------------------------	----------