

# **“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ**

## **АКРИЛАТЕН ЗАПЪЛВАЩ ГРУНД АК-2К-021 /ДВУКОМПОНЕНТЕН/**

### **ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА**

Предназначен е за грундиране и изравняване на малки неравности и грапавини на изделия от черни метали и алуминий, използвани в машиностроенето, бяла техника, авторепаратурно боядисване на автомобили и други съоръжения, към които се изисква висока твърдост, атмосферостойчивост, маслоустойчивост, бензиноустойчивост, устойчивост на влага и др.

При необходимост за изравняване на по-големи неравности и грапавини, върху грундираните повърхности по преценка се нанася полиестерен кит, нитроцелулозни: шприц кит, шпактел кит или акрилатен шприцкит АК-2К-002.

Грундът може да се шлайфа машинно или ръчно след пълното му изсъхване.

Върху грундираните повърхности могат да се нанасят всички видове бои и лакове: алкидни, акрилатни, нитроцелулозни, епоксидни, хлоркаучукови, полиуретанови и др.

#### **Подготовка на основата и начин на нанасяне**

Преди нанасяне на грунда повърхностите се почистват добре от ръжда и други замърсявания с шкурка, метална четка или с абразивни инструменти, с последващо обезмасляване.

- Преди употреба грундът се разбърква добре
- смесва се с втвърдител ДН – 75 в съотношение грунд/ втвърдител: 100/12 тегловни части или 100/16 обемни.
- В зависимост от начина на нанасяне се разрежда 10-15 % с разредител БК/ за шприцоване;
- Така приготвената композиция има годност за употреба 1 час при 20°C
- Нанася се с четка, валик или шпицпистолет с дюза 1,5 ÷ 1,8 mm при постоянно налягане 3 – 4 атмосфери, при температура не по-ниска от 12°C.
- Изсъхва на въздуха напълно за 2 – 3 часа, в зависимост от дебелината (от 30 до 60 µm), а при нагряване при температура 70° С - 80°C - 30 минути.

Грундът се нанася в един слой.

Нанасянето на следващ слой покритие се осъществява след пълното изсъхване на грунда.

- ШЛАЙФАНЕ: машинно – с шкурка Р 340-400  
ръчно - с шкурка Р 320-1000, след пълното изсъхване на грунда.

ОПЕРАЦИИТЕ: ГРУНДИРАНЕ И БОЯДИСВАНЕ се извършват при температура не по-ниска от 10°C и влажност на въздуха не повече от 60%.

#### **Технически данни**

1. Цвят на грунда - бежов, сив
2. Съхливост
  - при 20°C - 2 - 3 часа
  - при 70°C - 80°C - 30 минути

ЦЕНТРАЛА 996 30 66	ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ 996 30 71, 996 41 46	ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ 996 43 38, въл.. 312	ФАКС 996 31 42; 996 31 39
-----------------------	---	--	------------------------------

## **“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ**

3. Разход

- 90 -110 гр/м<sup>2</sup>

### **Опаковка**

Метални кофи по 18 литра (25 kg)

Метални кутии по 0,900 литра (1 kg)

### **Съхранение**

При температура от 0°C до 25 °C съхранява се в закрити и сухи помещения. Предпазени от действието на преки слънчеви лъчи. Втвърдителят да се пази от влага.

### **Гаранционен срок**

36 месеца от датата на производство.

ЦЕНТРАЛА 996 30 66	ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ 996 30 71, 996 41 46	ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ 996 43 38, вЪт.. 312	ФАКС 996 31 42; 996 31 39
-----------------------	---	--	------------------------------