

“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ

ЕПОКСИДНА СМОЛА ЕПОКСА АП-1 МОДИФИЦИРАНА

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Смолата е предназначена за антикорозионни покрития, а също така и за залепване на метални, керамични материали и детайли с различен състав, с изключение на някои пластмаси:

Полиетилен, поливинилхлорид, гума и други. Може да се използва за строителни изолации, самостоятелно или с добавка на подходящи пигменти и активни пълнители: кварцово, порцеланово или стъклено брашно, а също така каолин, талк, метален прах и други.

Подготовка на основата и приготвяне на сместа от епоксидна смола и втвърдител

Детайлите върху, които ще бъде нанесена сместа от епоксидна смола и втвърдител трябва да бъде добре почистени от прах, маслени петна, механични замърсявания и др..

Преди употреба смолата на малки порции се смесва много добре с втвърдител за епоксидни смоли в количество 8-9% при температура 20-25°C, в сух и чист съд. При тези условия смолата се втвърдява за 24 часа. При повишена температура 50-60°C, втвърдяването може да се извърши за 2 часа. Понижаването на температурата забавя втвърдяването и при температура под 10°C, то практически не може да се извърши.

Приготвената смес се нанася посредством шпакла върху добре почистена повърхност.

За почистване на инструменти и зацапани места от невтвърдена смола се употребява разредител на нитроцелулозни лакове “Нитролин® Р”

Опаковка

Епоксидна смола Епокса АП-1 модифицирана

- метални кутии по 1 кг и метални кофи по 18 л

Втвърдител за Епоксидна смола

- стъклено шише – 90 грама

- пласмасови туби по 3 кг и 4,3 кг

Съхранение

Опаковките със смолата се съхраняват в закрити и сухи проветриви складови помещения, запазени от пряка слънчева светлина при температура от 0°C до 25°C.

Втвърдителят се съхранява в добре уплътнени съдове в закрити и проветриви складови помещения, предпазени от действието на влага и преки слънчеви лъчи при температура от 0°C до 20°C.

Гаранционен срок

36 месеца от датата на производство.

ЦЕНТРАЛА 996 30 66	ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ 996 30 71, 996 41 46	ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ 996 43 38, 996 30 66 вътр. 312	ФАКС 996 31 42; 996 31 39
-----------------------	---	--	------------------------------