

“ЛАКПРОМ” АД

“АКВАКРИЛ” ЛАК ЗА ДЪРВО, МЕТАЛ и БЕТОН /ВОДОРАЗРЕДИМ/AQ-12

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Водоразредимият лак за дърво, метал и бетон AQ-12 е декоративно-защитен лак на база акрилен полимер, пигменти и специални добавки.

Безвреден продукт. При нанасяне и експлоатация не отделя вредни емисии. Не оказва вредно въздействие върху околната среда.

Лак AQ-12 е лесен за нанасяне продукт с бърза съхливост и висока покриваща способност. Полученото покритие е здраво, еластично с антислепващ ефект и устойчиво на атмосферни влияния. При замърсяване може да се почиства с миешки препарати.

Водоразредимият лак AQ-12 е предназначен за употреба на открито и в помещения, за боядисване на дървени повърхности и изделия от дърво, метал, метални повърхности и бетон. Подходящ е за мебели, дограма, огради и др.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА И НАЧИН НА НАНАСЯНЕ:

Преди употреба разбъркай добре съдържанието в опаковката /допуска се разслояване в процеса на лагеруване/.

Водоразредимият лак AQ-12 се нанася с четка, валеж или пистолит върху здрави, чисти /от прах, стари отлющени бои, осмоявания и соли/ и сухи повърхности, предварително грундиращи с:

- За дърво и дървени повърхности: Импрегнант за дърво /водоразредим/;
Шлайфгрунд за дърво/водоразредим/
- За метал: Акрилен грунд за метал AQ-23 /водоразредим/; Универсален бързосъхнещ грунд ВЛ-021; Грунд антикорозионен ПФ-021.
- За бетон : Импрегниращ грунд АК 011.

Лак AQ-12 се предлага във вид готов за нанасяне. При необходимост се разрежда с вода до 5 %. Препоръчително двуслойно нанасяне при температури от 8 °С до 25 °С. Лакът не е подходяща за нанасяне в обекти с постоянна влажност.

Инструменти и зацапани места се измиват с вода.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

1. Външен вид - вискозна хомогенна маса
2. Цвят - бял: гланц и полугланц, червен, оранжев, жълт, син, сигнално син, светло син, зелен, кафяв, черен, тониране по RAL скала и др. каталози.
3. Съхливост - повърхностна до 120 минути;
- пълна 4-6 часа при 20°C /в зависимост от вида на основата/.
4. Нанасяне на втори слой: след пълното изсъхване на предходния
5. Условен разход – 70 - 90 гр/м / 9-12 кв.м/л /.

ОПАКОВКА: пластмасови опаковки от 450 мл.; 18 л; или друг амбалаж по споразумение с клиента.

СЪХРАНЕНИЕ:

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5° до 30°C. Пази от замръзване!

ГАРАНЦИОНЕН СРОК: 24 месеца.

ЦЕНТРАЛА
996 32 47

ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ
996 30 71,996 41 46

ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ
996 43 38, 39 51 31 вътр.312

ФАКС
996 31 39