

# **“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ**

## **БЪРЗОСЪХНЕЩА СУПЕР БОЯ “ЛАПРОЛИН” ПФ-101 ЛП-ТС-001/00**

### **ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА**

Предназначена е за боядисване на предварително грундиран метални и дървени повърхности или за освежаване на стари покрития, които се експлоатират на открито при нормални атмосферни условия или в закрити помещения.

Полученото покритието притежава висока еластичност и атмосферно - устойчивост. Издържа на въздействието на миещи препарати.

#### **Подготовка на основата и начин на нанасяне**

Нанася се върху предварително добре почистени от прах, мазни петна и грундиран повърхности или почистени от ронещи се части стари покрития. За грундиране се препоръчва:

за дървени повърхности:

- Безир алкиден; безир ленен; безир ИК;
- Лазурен лак за дърво “Лазурин” – безцветен

за метални повърхности:

- Грунд за черни метали ПФ-021; Грунд антикорозионен ПФ-025

Преди употреба боята трябва да се хомогенизира в опаковката, чрез разбъркване.

При необходимост се разрежда 1 - 2 % с разредител АМВ или МРТ на “ЛАКПРОМ” АД.

**Нанасяне:** Върху предварително грундиран повърхности с четка или валеж в един или два слоя при температура над 5°C.

Интервал на препокриване да бъде не по-малко от 8 часа.

Зацапани места и инструменти се почистват с Разредител АМВ или МРТ преди да са засъхнали.

#### **Технически данни**

- |                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1. Цвят                | - широка цветова гама             |
| 2. Съхнене 20 °C       | - 8 часа                          |
| 3. Разход за един слой | - 15-20 м <sup>2</sup> /л         |
|                        | - 10 – 14 кв.м/опаковка от 700 мл |

#### **Опаковка**

Метални кутии от 700 мл и метални кофи от 18 л.

#### **Съхранени**

В закрити и сухи складови помещения при температура от 0°C до 25°C, предпазени от действието на преки слънчеви лъчи.

#### **Гаранционен срок**

24 месеца от датата на производство

ЦЕНТРАЛА 39 51 31	ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ 996 30 71, 996 41 46	ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ 996 43 38вът.. 312	ФАКС 39 51 33; 39 49 79
----------------------	---	--	----------------------------