

# “ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ

## ЕМАЙЛЛАК ТОПЛОУСТОЙЧИВ СО-81

ЛП-ТС-049/2002

### ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

**Характеристика:** разтвор на силиконова смола, алуминиева паста и вещества със специално действие.

**Предназначение:** за външно боядисване на метални повърхности и изделия, изложени на въздействието на високи температури – печки и др. отоплителни уреди, ауспуси на автомобили, тръбопроводи.

#### Подготовка на основата и начин на нанасяне

Преди нанасяне повърхностите трябва да бъдат добре почистени от ръжда, маслени петна и други замърсявания.

Нанася се с четка, шприц пистолет или потапяне върху здрави и чисти повърхности от черни метали.

Нанасянето на всеки следващ слой се извършва след изпичане на предишния.

При необходимост се разрежда с разредител КЛС, МРТ на “ЛАКПРОМ” АД.

#### Технически данни

**1. Съхнене:** 60 мин. при 20°C. Боядисаната повърхност е годна за манипулация след 60 минути.

**За постигане на дълготрайна термична стабилност на покритието е задължително то да се нагрее при 180 °С за 30 минути.**

**2. Разход** - 7 – 9 m<sup>2</sup>/l  
- 6 – 7,5 m<sup>2</sup>/kg

**3. Цвят** - сребрист

**4. Топлоустойчивост, при 600° С** - 1 час

**до 240 °С** - дълготрайна термична стабилност

при дебелина на сухото покритие 15 микрометра.

#### Опаковка

Метални кутии с вместимост 0,450 kg; 20 kg.

#### Съхранение

Опакованият топлоустойчив емайллак СО-81 се съхранява в сухи, неотоплявани и добре вентилирани складови помещения при температура 0°C - 25°C предпазен от действието на преки слънчеви лъчи.

#### Гаранционен срок

24 месеца от датата на производство.