

ЕПОКСИДЕН ГРУНД (ВОДРАЗРЕДИМ)

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Характеристика:

Епоксидният водоразредим грунд е двукомпонентен продукт на база нисковискозна епоксидна смола, емулгирана от разтворим във вода аминен втвърдител.

Предназначение:

Предназначен е за грундиране на бетонови, циментови или други основи, преди нанасяне на Епоксидни покрития. Прилага се върху влажна основа или суров "свеж" бетон (на 5 - 6 дни).

Заздравява основата, чрез образуване на мрежова и износоустойчива структура, спира отделянето на прах и повишава адхезионната сила между бетона и Епоксидни финишни покрития – без разтворители или емулгируеми с вода системи.

Подготовка на основата и начин на нанасяне:

Епоксидният водоразредим грунд се нанася върху здрави, равни, чисти от наслоявания и нефтопродукти нови основи или върху стари, обработени с епоксидна смола покрития с предварително почистена, награпена и обезпрашена повърхност.

Съотношение на смесване грунд : втвърдител : вода – тегловни части 100 : 100 : 100.

Към дозированият в опаковката (3 кг) Епоксиден втвърдител HW – 71, на порции, при непрекъснато разбъркване (със средна скорост на въртене) с дрелка, се добавя Епоксидният водоразредим грунд от металната кутия (3 кг) до получаване на млечна емулсия.

Получената смес се разрежда с вода до 50 % - в съотношение 2 тегловни части смес (грунд/втвърдител) : 1 тегл.част вода (3 л за опаковка).

Водата се прибавя бавно, на части, като първоначално се наблюдава леко сгъстяване на сместа, след което последната отпуска.

Готовата смес за грундиране се излива по повърхността и с помощта на ваяк (естествен косъм) или гумен плъзгач се разнася равномерно без да се допуска образуване на локви.

Епоксидният водоразредим грунд е приложим в температурни граници между 10° С и 35°С и относителна влажност на въздуха до 85 %.

След кратко засъхване на грундираната повърхност, върху чистото и леко лепкаво покритие може да се извърши посипка с кварцов пясък.

Технически данни:

ЦЕНТРАЛА
996 32 47

ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ
996 30 71, 996 41 46

ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ
996 43 38

ФАКС
996 31 42; 996 31 39

ПОКАЗАТЕЛИ	ЕПОКСИДЕН ГРУНД (ВОДРАЗРЕДИМ)
1. Външен вид на грунда	Безцветна хомогенна, вискозна маса
2. Време за втвърдяване , при температура 20°C	До 24 часа
3. Живот на сместа грунд/втвърдител/вода, до - при 20°C - при 15°C	90 минути 120 минути
4. Нанасяне на следващи слоеве покрития, при температура 20°C и относителна влажност на въздуха 50 % след	24 часа
5. Разход	200 – 300 g/m ²

Забележка: Не се препоръчва използване на сместа след указаното време на живот, в предвид на това, че се намалява адхезията на покритието

Опаковка:

Епоксиден грунд водоразредим – метална кофа 3 кг

Епоксиден втвърдител HW – 71 - пластмасова кофа 3 кг

Съхранение:

Опаковките се съхраняват в закрити и сухи складови помещения, при температури не по-ниски от 5°C и не по-високи от 25°C.

Гаранционен срок:

12 месеца от датата на производство в затворени оригинални опаковки.