

“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ

ЛАК ЕПОКСИДЕН ЕП-78

ИНСТУРКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Представява разтвор на епоксидна смола в органични разтворители и специфични добавъчни материали. Предназначен е за защита на алуминиеви, стоманени и бетонни повърхности, както и на керамични тухли, експлоатирани в условия на повишена влажност, въздействие на алкални разтвори, спиртно-бензинови смеси и повишена температура (50°-60°С).

Препоръчва се за вътрешно приложение. За външно приложение върху епоксидния лак е необходимо полагане на завършващи покрития от епоксидни емайллакове ЕП-71.

Подготовка на основата и начин на нанасяне

Нанася се върху сухи, почистени от прах, мазнини, ръжда или соли повърхности. Нанася се посредством шприцване, потапяне, заливане, четка или валяк, при температура не по-ниска от 10°С.

Употребява се в комбинация с втвърдител "Ламид" в тегловно съотношение - 100 т.ч. ЛАК ЕПОКСИДЕН ЕП-78 : 21 т.ч. ВТВЪРДИТЕЛ "Ламид" (обемно съотношение - 9:2).

Технически данни

- | | |
|---|--|
| 1. Цвят | - безцветен |
| 2. Съхливост при температура 20°С | - не повече от 10 часа |
| 140°С | - не повече от 1 час |
| 3. Живот на сместа: ЕПОКСИДЕН ЛАК ЕП-78:ВТВЪРДИТЕЛ,
при температура 15° - 20°С | - не по-малко от 24 часа |
| 4. Условен разход | - 9-10м ² /л (около 100г/м ²) |

Опаковка

Метални кофи с вместимост 18 л (11,5 кг) – необходимо количество "Ламид" – 2,5 л (2,4 кг).

Метални кутии с вместимост 3 л (2 кг) – необходимо количество "Ламид" – 0,5 л (0,42 кг)

Съхранение

Опаковките се съхраняват в сухи, закрити помещения при температура от 0°С до 25°С, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи.

Гаранционен срок

12 месеца от датата на производство

ЦЕНТРАЛА 996 32 47	ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ 996 30 71; 996 41 46	ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ 996 43 38 вътр.312	ФАКС 996 31 42; 996 31 39
-----------------------	---	--	------------------------------