

# **“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ**

## **ГРУНД АЛКИДЕН АНТИКОРОЗИОНЕН БЪРЗОСЪХНЕЩ АУ-023 ЛП-ТС-083/2004**

### **ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА**

Предназначен е за грундиране на повърхности от черни метали и метални конструкции, експлоатирани на открито и в закрити помещения. Върху грундираните повърхности могат да се нанасят всички видове алкидни и алкидно-акрилатни бои, лакове и емайллакове, както и Емайллак алкиден бързосъхнещ.

#### **Подготовка на основата и начин на нанасяне**

Преди нанасяне на грунда е необходимо повърхностите да се почистят от прах, механични замърсявания и маслени петна.

Нанася се с четка, валик, или шприц пистолет: въздушно и безвъздушно при температура не по-ниска от 5°C.

При нанасяне с четка или валик интервалът на препокриване с алкидни, алкидно-акрилатни бои и емайллакове е 5 часа.

При безвъздушно шприцване интервалът на препокриване е 30 мин.

При необходимост грундът се разрежда 1-3% с Разредители “К” на “ЛАКПРОМ” АД. Разредителят се прибавя на малки порции, при непрекъснато разбъркване до пълно хомогенизиране на системата.

За измиване на зацапани места и инструменти се използва Разредители “К” на “ЛАКПРОМ” АД.

#### **Технически данни**

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 1. Цвят            | - червено-кафяв  |
| 2. Съхливост 20 °C | - 10 мин. от прах;<br>- 30 мин. на пипане;<br>- 60 мин. пълна съхливост. |
| 3. Разход          | - 10 – 13 м <sup>2</sup> /л ( 70 – 100 g/m <sup>2</sup> )                |

#### **Технически показатели:**

<b>№</b>	<b>Наименование на показателите</b>	<b>Характеристика и норми</b>
1.	Външен вид на грунда след разбъркване	Хомогенна, лесноподвижна течност
2.	Еластичност на филма ( огъване върху цилиндрично тяло), mm, не повече от	2
3.	Твърдост на филма с апарат ME-3, не по-мако от	0,3
4.	Устойчивост на еднослойно покритие с дебелина на филма 25-30 μm при температура /20±2/°C, h, не по-малко от:	
	• Дестилирана вода	72
	• На 5 % p-р на натриев хлорид в дестилирана вода	72
	• На дизелово гориво	72
	• На минрално масло	240
	• На 0,5 % p-р на солна киселина в дестилирана вода	48

ЦЕНТРАЛА  
996 32 47

ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ  
996 30 71, 996 41 46

ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ  
996 43 38

ФАКС  
996 31 42; 996 31 39

# **“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ**

## **Опаковка**

Метални кофи по 18 л.

## **Съхранение**

Съхраняват се в закрити и сухи складови помещения, при температура 0°C - 25°C, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи.

## **Гаранционен срок**

24 месеца от датата на производство.

ЦЕНТРАЛА	ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ	ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ	ФАКС
996 32 47	996 30 71, 996 41 46	996 43 38	996 31 42; 996 31 39