

# **“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ**

## **ГРУНД АНТИКОРОЗИОНЕН ХК-ББ-011**

**ЛП-ТС-ППХ-028/1999**

### **ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА**

Предназначен е за защита на конструкции и съоръжения от черни метали, експлоатирани в условията на тежка атмосферна корозия и агресивни среди.

Върху грундираните повърхности се нанасят хлоркаучукови емайллакове, както и продуктите от Хлоркаучуковата защитна система: Покритие междинно ХКХ-М-102 и Покритие завършващо ХКХ-П-103.

#### **Подготовка на основата и начин на нанасяне**

Нанася се върху предварително добре почистени от ръжда, маслени петна и други замърсявания метални повърхности. Преди употреба грундът се разбърква добре.

Нанася се чрез обикновено или безвъздушно шприцване, с четка или валеж при температура не по-ниска от 5°C.

Грундът се разрежда 1-3 % с разредител ХК-1.

Нанася се в един или два слоя. Вторият слой се нанася след пълното изсъхване на първия слой.

#### **Технически данни**

1. Цвят - червено кафяв
2. Съхнене 20 °С - 2 часа
3. Разход - 8-9 м<sup>2</sup>/л (100-120 г/м<sup>2</sup>)

#### **Опаковка**

метални кутии по 0.700 л ; метални кофи по 18 л.

#### **Съхранение**

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 0°C до 25°C, предпазен от действието на пряка слънчева светлина.

#### **Гаранционен срок**

12 месеца от датата на производство

ЦЕНТРАЛА  
996 32 47

ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ  
996 30 71, 996 41 46

ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ  
996 43 38 ВЪТ.. 312

ФАКС  
996 31 42; 996 31 39