

# **“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ**

## **ИМПРЕГНИРАЩ ГРУНД ХС-011 ЛП-ТС-026/2001**

### **ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА**

Предназначен е за грундиране на циментови и варови мазилки, лек и клетъчен бетон, гипсокартон, гипсофазерни плоскости, тухли и др. преди нанасяне на латексови и фасадни бои. Особено подходящ е за импрегниране на разрушени мазилки.

Използва се както вътре в помещения, така и за фасадни мазилки на сгради при условия на повишена влажност на въздуха, атмосферна корозия, включително условия на влажен тропически климат в приморски, високопланински и промишлени райони.

Притежава дълбока проникваща способност, повишава здравината на основата и осигурява добра адхезия със следващото покритие.

#### **Подготовка на основата и начин на нанасяне**

Преди нанасяне повърхностите трябва да бъдат добре почистени от прах, маслени петна и механични замърсявания. Ако върху повърхностите има постна боя, тя трябва да бъде свалена от стените и таваните, а те да се измият с вода.

Импрегниращият грунд ХС-011 се нанася с четка, валеж или чрез шприцоване при температура не по-ниска от 5°C.

Инструменти и зацапани места се почистват с разредител ХК-1 производство на “Лакпром” АД

Нанасянето на всеки слой може да започне след изсъхване на предходния.

#### **Технически данни**

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Външен вид на грунда | – еднородна, безцветна, прозрачна течност |
| 2. Съхливост при 20°C   | – 2 часа                                  |
| 3. Разход               | – около 6-7 м <sup>2</sup> с 1 литър      |

#### **Опаковка**

Метални кутии от 3 л. ; 5 л др..

#### **Съхранение**

Съхранява се в закрити и сухи помещения, при температура 0°C - 25°C, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи.

#### **Гаранционен срок**

24 месеца от датата на производство