

“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ

БОЯ ЗА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ХС-15

ЛП-ТС-002/2000

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Предназначение

Употребява се за защита на повърхности от поцинкована ламарина, тръби от неръждаема стомана, предварително грундиран с Грунд за поцинкована ламарина ХС-05 на “Лакпром” АД и директно върху PVC тръби, експлоатирани в условията на атмосферна корозия. Боята има добра адхезия към поцинкована ламарина, която нараства във времето.

Подготовка на основата и начин на нанасяне

Преди употреба боята се разбърква добре. Повърхността на поцинкованата ламарина и тръбите от неръждаема стомана трябва да бъде предварително добре почистена и обезмаслена с ЛП – КЛИЙНЪР “LP CLEANER” на “Лакпром” АД. Препоръчва се грундът да бъде нанесен в два слоя. Интервалът на препокриване е 24 часа, след което се нанася завършващото покритие ХС-15. При нова поцинкована ламарина директно се нанася боя ХС-15, в два слоя, без да се нанася грунд.

Нанасянето се извършва посредством четка, валик или шприцпистолет, при температура не по-ниска от 5°C.

Боята се предлагат в консистенция готова за нанасяне. Не се разрежда.

За измиване на зацапани места и инструменти се използва разрежител ХК-1 на “Лакпром” АД.

Технически данни

1. Цвят - 10 цвята
2. Съхливост 20 °С - 4 часа
3. Разход - 6-7 m²/л

Опаковка

Метални кутии с вместимост 0,700 л.; метални кофи по 18 л.

Съхранение

В сухи помещения, предпазени от действието на пряка слънчева светлина, при температура от 0° до 25°C.

Гаранционен срок

24 месеца от датата на производство.

ЦЕНТРАЛА 996 30 66	ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ 996 30 71, 996 41 46	ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ 996 43 38 вЪт.. 312	ФАКС 996 31 42; 996 31 39
-----------------------	---	---	------------------------------