

## **“ЛАКПРОМ” – АД**

### **ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА**

#### **“ЛЕВЕЛ”**

САМОРАЗЛИВНА ЦИМЕНТОВА ПОДОВА ЗАМАЗКА  
БДС EN 13813 СТ-B2-C35-F10-A15-IR10

#### **ХАРАКТЕРИСТИКА:**

“ЛЕВЕЛ” е саморазливна циментова подова замазка за изравняване на неравни основи или замазки на база портланд цимент, кварцов пясък, минерални пълнители, полимерни добавки. С“ЛЕВЕЛ” се постига равна и гладка повърхност.

“ЛЕВЕЛ” е предназначен за приложение вътре в помещения преди полагане на завършващи подови покрития от всички видове /паркет, ламинат, балатум, мокет, корк,гранитогрес и др./ или за външно приложение в защитени от дъжд зони.

#### **НАЧИН НА НАНАСЯНЕ:**

“ЛЕВЕЛ” е предназначен за ръчна и машинна обработка.

Нанася се върху здрава, обезпрашена и чиста от кофражни масла и соли подова основа, предварително грундирана с Импрегниращ грунд АК-011.

Една торба от 25 кг “ЛЕВЕЛ” се смесва в подходящ съд с 5 – 5,5л вода. Сместа се разбърква до хомогенност без бучки, престоява 5 минути, след, което отново се разбърква. Така подготвена, сместа е готова за нанасяне. Излива се върху сухият, грундираният под, като се започва от най – отдалечената точка на помещението и се върви към входа. При ръчно полагане, разливането в участъци, където се срещат смеси от различни съдове може да се подпомогне с дълга шпакла. При разстилането с шпакла не трябва да остават ръбове.

Време за работа с готова смес – до 30 минути.

“ЛЕВЕЛ” се полага при температури от 5 С до 25 С и подходящи атмосферни условия. Да се избягва директно слънчево греене и силни въздушни течения.

Саморазливният циментов под е готов за ходене след 24 часа.

Зацапани места и инструменти се почистват и измиват с вода преди изсъхване.

#### **РАЗХОД**

1,5 кг/кв.м. за 1 мм дебелина на покритието

#### **ОПАКОВКА :**

Трислойни книжни торби по 25 кг

#### **СЪХРАНЕНИЕ:**

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения върху дървени палети.

#### **ГАРАНЦИОНЕН СРОК :**

24 месеца от датата на производство в оригинално затворени опаковки.

ЦЕНТРАЛА 996 32 47 Технологична помощ: 996 43 38; 0888 74 80 20	ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ 996 30 71, 996 41 46	ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ 996 43 38	ФАКС 996 31 42; 996 31 39
---	---	---------------------------------	------------------------------