

“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ

ЕМАЙЛЛАК ХЛОРКАУЧУКОВ КЧ-71

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Предназначен е за защита на метални, бетонни и дървени повърхности на конструкции, оборудване, тръбопроводи и мазилка, в условията на експлоатация при промишлени изпарения на киселини, временно въздействие на разредени киселини /до 10% солна, сярна или азотна/, солена мъгла и топла вода.

Подготовка на основата и начин на нанасяне

Нанася се върху добре почистени от прах, маслени петна, механични замърсявания и сухи повърхности, предварително грундирани с: хлоркаучуков антикорозионен грунд ХК-ББ-011, епоксиден грунд ЕП-074 и универсален бързосъхнещ грунд ВЛ-021. Преди употреба лакът се разбърква добре. При необходимост се разрежда с разредител ХК-1.

Нанася се чрез шприцоване, с четка или ваяк в един или два слоя.

Вторият слой се нанася до 2 часа след нанасянето на първия слой или мокро върху мокро, при температури не по-ниски от 12°C.

Зацапани места и инструменти се почистват с разредител ХК-1 преди да са засъхнали.

Технически данни

- | | |
|------------------|---|
| 1. Цвят | - над 10 цвята |
| 2. Съхнене 20 °С | - 15 часа |
| 3. Разход | - 7-8 м ² /л (120-130 г/м ²) |

Опаковка

Метални кутии по 0.700 л; метални кофи по 18 л.

Съхранение

В закрити и сухи помещения при температура от 0°C до 25°C предпазени от действието на преки слънчеви лъчи.

Гаранционен срок

6 месеца от датата на производство

ЦЕНТРАЛА 996 32 47	ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ 996 30 71, 996 41 46	ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ 996 43 38 вЪт.. 312	ФАКС 996 31 42; 996 31 39
-----------------------	---	---	------------------------------