

# **“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ**

## **ХЛОРКАУЧУКОВ ЕМАЙЛАК ЗА БАСЕЙНИ КЧ-75 Б ЛП-ТС-052/2002**

### **ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА**

Предназначен е за защита на дъното и стените на водни басейни, изградени от бетон или железобетон. Полученото покритие издържа на въздействието на минерални соли и дезинфекциращи разтвори.

#### **Подготовка на основата и начин на нанасяне**

Нанася се върху чисти и сухи повърхности. При наличие на стари разрушени покрития, същите трябва да бъдат премахнати.

Преди употреба емайлакът се разбърква добре.

При необходимост се разрежда до 5 % с разредител ХК-1.

Нанася се с четка, ваяк или чрез шприцване, при температура не по-ниска от 12 °С, в два слоя. Вторият слой се нанася след пълното изсъхване на първия слой.

Зацапани места и инструменти се почистват с разредител ХК-1 на “Лакпром” АД преди да са засъхнали.

#### **Технически данни**

1. Цвят - небесно син
2. Съхнене 20 °С - 2 часа
3. Разход - 5 – 6 м<sup>2</sup>/л (140-160 гр/м<sup>2</sup>) за два слоя

#### **Опаковка**

Метални кутии по 3 л. и метални кофи по 18 л.

#### **Съхранение**

Съхранява се в закрити и сухи помещения предпазени от действието на пряка слънчева светлина при температура от 0°С до 25°С

#### **Гаранционен срок**

12 месеца от датата на производство.

ЦЕНТРАЛА 39 51 31	ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ 996 30 71, 996 41 46	ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ 996 43 38 вЪт.. 312	ФАКС 39 51 33; 39 49 79
----------------------	---	---	----------------------------