

# **“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ**

## **ЛАКОЛ – ДЪРВО ЛЕПИЛО ЗА ДЪРВО**

ЛП-ТС-057/2002

### **ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА**

Предназначено е за употреба в мебелната промишленост за залепване на детайли от масивна борова, твърда букова или дъбова дървесина, фурнировани плоскости от ПДЧ, ПДВ, MDF (плочи с ламинати), OSB (плочи от ориентирани дървесни частици) и при производството на дограми.

Използва се и в бита за залепване на изделия от дърво предназначени за вътрешна (интериорна) и външна (екстериорна) употреба – огради, парапети, градинска мебел, различни дървени предмети и др.

Лепилото притежава изключително високи якостни показатели, стабилни при различни режими на изпитване.

#### **Отговаря на клас на стабилност Д-3 ъгласно БДС EN 204.**

Лепилният шев е прозрачен и притежава много добра устойчивост на вода, миещи и почистващи средства и на атмосферни влияния.

#### **Подготовка на основата и начин на нанасяне**

Преди употреба лепилото се разбърква добре. Нанася се без да се разрежда с четка, ваяк или шпакла – едностранно, а при по-твърда дървесина – двустранно върху лепваните повърхности, предварително подготвени (шлайфани, обезпрашени, почистени от наличие на смола и с препоръчителна влажност на дървесината, не повече от 12 %).

Препоръчва се лепените детайли да се притискат плътно един към друг в продължение на 30 минути.

Инструменти и зацапани места се почистват с вода, преди да са засъхнали.

#### **Технически изисквания**

1. Отворено време при 20°C от 4 до 9 минути
2. Якост на лепване на дърво с дърво:
  - след 4 часа - над 7 N/mm<sup>2</sup>
  - след 7 дни - над 10 N/mm<sup>2</sup>

#### **Опаковка**

Пластмасови опаковки с вместимост от 300 ml до 18 l

#### **Съхранение**

Да се съхранява в закрити и сухи складови помещения при температура от 5°C до 30°C. Да се предпазва от замръзване!

#### **Гаранционен срок**

12 месеца от датата на производство

|                       |   |   |                             |
|-----------------------|---|---|-----------------------------|
| ЦЕНТРАЛА<br>996 30 66 | ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ<br>996 30 71, 996 41 46 | ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ<br>996 43 38 вЪт.. 312 | ФАКС<br>99631 42; 996 31 39 |
|-----------------------|---|---|-----------------------------|