

“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ

ЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ “ЛАРОПЛАСТ”® ЛП-ТС—ППХ-037/99

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Предназначено е за подова защита на леки автомобили или други транспортни средства експлоатирани в условията на тежка атмосферна корозия, агресивна среда, шум и вибрации.

Подготовка на основата и начин на нанасяне

При употреба “Ларопласт”® се разбърква добре. Нанася се върху предварително добре почистени от ръжда, маслени петна и други замърсявания сухи метални повърхности или здрави стари покрития.

Чистата метална повърхност се грундира с антикорозионен нитроцелулозен грунд НЦ-031.

Върху така подготвената повърхност се нанася защитното покритие “Ларопласт”® в дебелина около 2 мм. Нанасянето се извършва с четка или чрез шприцоване. При нужда от разреждане се използват разредители за нитроцелулозни лакове “Нитролин Р”® или “ХК-1” производство на “Лакпром” АД.

Технически данни

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1. Цвят | - черен |
| 2. Съхливост 20 °С | - 5 часа |
| 3. Разход | - 1-2 м ² /л |

Опаковка

Метални кутии от 1 л

Съхранение

Опаковките се съхраняват в сухи и закрити помещения при температура от 0°С до 25°С, предпазени от действието на преки слънчеви лъчи.

Гаранционен срок

24 месеца от датата на производство

ЦЕНТРАЛА 39 51 31	ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ 996 30 71, 996 41 46	ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ 996 43 38 вѣт.. 312	ФАКС 39 51 33; 39 49 79
----------------------	---	---	----------------------------