

**УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА И УПОТРЕБА**

**ЛЕПИЛО  
ЗА ГАЗОБЕТОННИ, ПЕНОБЕТОННИ И ДРУГИ ЗИДАРИЙНИ ТЕЛА  
“ЛАКОЛ ЗИДАРИЯ”**

**Лепилото отговаря на  
БДС EN 998-2 Технически изисквания за разтвор за зидария.  
Част II-ра- Разтвор за зидане.**

**Област на приложение**

Лепилото притежава голяма здравина на свързване, продължително отворено време, което осигурява бърза, лека и удобна работа; хидро- и мразоустойчиво.

Намира приложение за зидане, залепване и шпакловане на газобетонни, пенобетонни и други зидарийни тела за външно и вътрешно приложение; запълване на вдлъбнатини в камъни, тухли и др.

**Изисквания към продукта**

Лепило “ЛАКОЛ ЗИДАРИЯ” отговаря на съществените изисквания към строежите: 1 – механична устойчивост; 3 – хигиена, опазване на здравето и на околната среда.

Продуктът “ЛАКОЛ ЗИДАРИЯ”, приложен в строежите съгласно предназначението, указанията за приложение и безопасност на труда и опазване на околната среда, не създава условия за здравен риск, употребата му е безопасна по отношение на човешкото здраве и е безвреден за околната среда.

**Указания за приложение**

**Указания за проектиране** - “ЛАКОЛ ЗИДАРИЯ” за зидане и шпакловане се залага в инвестиционния проект като се вземат предвид посочените области на приложение на продукта, техническите му показатели и указанията за изпълнение.

**Указания за влагане в строежите**

**1. Изисквания към основата**

Основата трябва да бъде суха и почистена от прах преди нанасяне на лепилото.

**2. Необходими инструменти и приспособления**

За залепване на зидарийните тела са необходими: електрическа или ръчна бъркалка, метла или твърда четка, права и назъбена шпакла с размер на зъбите 5 мм от стоманена ламарина или твърда пластмаса, мистрия, отвес, съдове за смесване.

**3. Начин на работа**

Лепилото се използва след разбъркване с вода (суха смес 1 кг : вода (0,25÷0,30) кг) до получаване на смес с необходимата гъстота, престояване на сместа за разтваряне на добавките и повторно разбъркване за хомогенизиране.

**Технологични параметри за приготвяне и използване на лепилото  
“ЛАКОЛ ЗИДАРИЯ”**

Време за “узряване” смесеното с вода “ЛАКОЛ ЗИДАРИЯ”	Време за използване на смесеното с вода количество “ЛАКОЛ ЗИДАРИЯ” при температура(20÷25) <sup>0</sup> С	Дебелина на нанесения слой	
		минимална	максимална
(10÷15)min	най-малко 6h	2 mm	10 mm

При равни повърхности залепването "ЛАКОЛ ЗИДАРИЯ" може да се извършва с тънък ( $2 \div 3 \text{ mm}$ ) слой лепило. Зидарийните тела се залепват чрез притискане и леко почукване с ръка или дървен чук.

Шпакловането на залепените зидарийни тела може да се извършва най-рано 48 часа след залепването им.

Залепването и шпакловането може да се извършва при температура от  $5^{\circ} \text{ C}$  до  $35^{\circ} \text{ C}$ .

**Разход:** Разходът на сухо лепило "ЛАКОЛ ЗИДАРИЯ" е в зависимост от неравностите на основата. Ориентировъчният разход:

- **зидария -  $13-15 \text{ kg/m}^2$**
- **шпакловане –  $4,5 - 5 \text{ kg/m}^2$**

При работа с "ЛАКОЛ-ЗИДАРИЯ" не се допуска:

- Смесване на лепилото-шпакловка с други продукти, в т.ч. и цимент
- Разреждане на лепилото-шпакловка с вода след започване на втвърдяването му
- Залепване и шпакловане върху огрени от слънцето стени при температура над  $30^{\circ} \text{ C}$
- Залепване и шпакловане навърху мокри или обледенени повърхности

#### **Указания за експлоатация и поддържане**

Полагането на мазилки и вододисперсни полимерни грундове и бои върху иззиданите и шпакловани стени може да започне след втвърдяване на лепилния и шпакловъчния слой (не по-рано от 48 часа след шпакловането при температура над  $20^{\circ} \text{ C}$ ).

#### **Указания за опаковка, транспорт и съхранение**

Лепилото "ЛАКОЛ ЗИДАРИЯ" се опакова в такива опаковки, които предпазват продукта от разпиляване и намокряне по време на транспорт и съхранение.

#### **Безопасност на труда и опазване на околната среда**

При попадане на пръски в очите от готовото за работа лепило-шпакловка да се направи обилна промивка с вода

Ръцете се измиват с вода. Желателно е преди започване на работа ръцете да се намазват с омазняващи средства.

Да се спазват изискванията за безопасно извършване на строително-монтажните работи, съгласно Правилника за безопасността на труда при СМР.

Лепилото "ЛАКОЛ ЗИДАРИЯ" е екологично безвредно в процеса на работа и експлоатация. Отпадъците и празните опаковки от лепилото трябва да се събират в подходящи за целта контейнери и да не се допуска попадането им в почвата.

**Съхранение:** В закрити и сухи складови помещения при температура не по-ниска от  $0^{\circ} \text{ C}$ . Опаковките да се предпазват от намокряне и разкъсване по време на транспорт и съхранение.

**Гаранционен срок:** 12 месеца от датата на производство