

“ЛАКПРОМ” – АД

ДЕКОРАТИВНА ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА **СИЛИКОНОВА** **ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА**

Декоративната полимерна силиконова мазилка е изпитана от независима акредитирана лаборатория “Строителна химия и изолации” към Изпитвателен център по строителство (ИЦС) при “Научноизследователски строителен институт – НИСИ” ЕООД, гр. София - протокол от изпитване - Протокол № 361-3-121/12.07.2010 г., съгласно който е в съответствие със следния стандарт **БДС EN 15824:2009** – “Изисквания за мазилки на основата на органични свързващи вещества”
Маркировката "CE"



е поставена за първи път на продукта на 12.07.2010 г.

Декоративната силиконова мазилка представлява готова за нанасяне пастообразна смес във варианти – за структуриране с маламашка и валяк, влачена /драскана/ структура.

ПРЕДНАЗНАЧЕНА Е ЗА:

- за защита и оформяне на цветни фасади, върху стари или нови, традиционни или топлоизолационни основни мазилки.

Декоративната полимерна мазилка предлага:

- многообразие от релефни възможности /структури/ и цветно оформление на фасади;
- устойчивост на атмосферни влияния, алкалоустойчивост, водонепроницаемост;
- дълготрайност;
- може да се използва за декорация на вътрешни повърхности.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА И НАЧИН НА НАНАСЯНЕ:

Декоративната силиконова мазилка се нанася върху здрава, почистена от замърсявания /масла, прах, боя/ и суха варо-циментова или циментова основна мазилка със затихнали процеси на свиване; бетон; минерални основи и гипсови мазилки, предварително грундиран с Грунд за минерални мазилки – в цвят, близък до цвета на мазилката.

Грундирането е задължително за гарантиране на дълъг експлоатационен срок на мазилката – запазване цветът и здравината на покритието във времето.

Грундовете проникват дълбоко в основата и подобряват нейната адхезия (сцепление) със следващия слой. Благодарение на своите свързващи и укрепващи свойства те заздравяват основата и предотвратяват евентуални повреди по нея. Друга задача на грундовия слой е адсорбцията (попиването) на мазилката да бъде намалена и в същото време - равномерна по цялата повърхност на основата.

ЦЕНТРАЛА
996 32 47

ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ
996 30 71,996 41 46

ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ
996 43 38

ФАКС
996 31 39

“ЛАКПРОМ” – АД

Резултатът от използването на грунд, който изпълнява всички тези изисквания, е получаване на стабилизирана основа с намалена и еднородна поглъщаща способност спрямо нанасяния върху нея състав и осигуряване на здрави връзки между граничните повърхности.

Ако се пропусне грундирането, силно нараства вероятността от недобро качество на последващите ремонтни дейности. Впоследствие мазилката може да започне да пада. Освен това, под въздействие на влагата, върху финишния слой може да се появят различни дефекти като петна, неравности, пукнатини и други.

Декоративната силиконовата мазилка не се нанася върху пресни варови мазилки и пресни шпакловани повърхности. Необходимо е те да са добре изсъхнали.

През есенно-зимния период нанасянето може да започне след 15-20 дни. Не се препоръчва нанасяне върху стена с недостатъчна изолация – просмукваща се влага, както и при външна непокрита водоравна повърхност.

Задължително изискване: Да се предотврати навлизане на влага/вода зад мазилката.

Преди употреба се разбърква.

Декоративната силиконова мазилка се нанася с неръждаема или пластмасова маламашка. Нанасянето на материала се извършва внимателно.

Разход: В зависимост от дебелината и неравностите, както следва:

В зависимост от едрината на минералния пълнител	Дребнозърнеста мазилка (до 1 мм)	Едрозърнеста мазилка (до 3 мм)
<i>Гладка Нанасяне с маламашка</i>	1,6 – 1,8 кг/кв.м	-
<i>За влачена драскана структура</i>	1,8 – 2,3 кг/кв.м	3,2 – 4,2 кг/кв.м

Веднага след нанасянето, чрез валик или пластмасова /полистиролна/ пердашка, посредством кръгови или вертикални движения се оформя желаната структура. Кръговите движения трябва да се извършват в една посока за да има цялата повърхност еднаква структура.

При нужда от допълнително заглаждане е необходимо последното да стане до 10 – 15 мин. с маламашка.

При необходимост от разделяне на гранични повърхности се използва самозалепваща лента, която се отстранява преди засъхване.

Изцапани места и инструменти се почистват с вода преди да са засъхнали.

УСЛОВИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ:

Декоративната силиконова мазилка се нанася при атмосферна температура и температура на повърхността, не по-ниска от 5⁰С и не по-висока от 25⁰С.

По време на работа материалът и нанесената повърхност трябва да се пазят от действието на силни преки слънчеви лъчи, силен вятър, валежи или от замръзване.

При необходимост да се използват защитни мрежи.

ЦЕНТРАЛА 996 32 47	ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ 996 30 71,996 41 46	ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ 996 43 38	ФАКС 996 31 39
------------------------------	---	--	--------------------------

“ЛАКПРОМ” – АД

Забранява се използването на замърсен материал.

Декоративната силиконова мазилка се произвежда в консистенция, готова за нанасяне и не се разрежда.

СЪХНЕНЕ: 4 часа при 20 °С – повърхностно

24 часа при 20 °С – в дълбочина

СЪХРАНЕНИЕ:

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5° до 25°С. Да се предпазва от замръзване!

ГАРАНЦИОНЕН СРОК :

12 месеца от датата на производство.

ЦЕНТРАЛА

996 32 47

ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ

996 30 71,996 41 46

ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ

996 43 38

ФАКС

996 31 39