

“ ЛАКПРОМ” АД- СОФИЯ

КИТОВЕ НИТРОЦЕЛУЛОЗНИ

НЦ-001 - шпактел кит

НЦ-002 - шприц кит

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Употребяват се за изравняване на грундирани метални повърхности. При необходимост се разреждат с разредител за нитроцелулозни лакове "Нитролин Р"[®], производство на "Лакпром" АД.

Подготовка на основата и начин на нанасяне

Металната повърхност трябва да е добре почистена, обезмаслена и шлайфана (ако китът се нанася директно върху ламарината).

Когато основата е грундирана - за препоръчване с грунд нитроцелулозен антикорозионен НЦ-031, китът се нанася директно върху грундираната повърхност.

По-дълбоките неравности се запълват посредством шпакла с шпактел кит НЦ-001. След изсъхването му, но не по-рано от 6 часа, повърхността се шлайфа, обезпрашава и след това се боядисва.

Незначителни неравности по повърхността се коригират с шприц кит НЦ-002 чрез шприцоване. След изсъхване на шприц-кита (5 часа) повърхността се шлайфа, обезпрашава и боядисва.

Технически изисквания

	Шпактел кит <u>НЦ-001</u>	Шприц кит <u>НЦ-002</u>
1. Външен вид и цвят	Светло сив;хомогенна гъста, пастообразна маса	Светло сив;хомогенна гъста, пастообразна маса
2. Съхливост при 20°С, часа, не-повече от	4	3
3. Способност към шлайфане часа, не по-рано от	6	5

Опаковка

- метални кутии от 0,700 л.
- метални кофи от 18 л.

Съхранение

Опаковките се съхраняват в закрити, сухи неотоплявани помещения при температура от 5°С до 25°С, предпазени от преки слънчеви лъчи.

Гаранционен срок

24 месеца от датата на производство