

# **“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ**

## **СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ**

**ПФ - 14**

**ЛП-ТС-042/2002**

### **ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА**

Предназначен е за боядисване на: метални и пътни съоръжения – мантинели, повърхности на резервоари, цистерни, стълбове за високо напрежение и други съоръжения, които са изложени на атмосферни влияния при умерен и влажен климат.

Полученото покритие отразява слънчевите лъчи, като предпазва боядисаните обекти от нагряване.

#### **Подготовка на основата и начин на нанасяне:**

Върху добре почистени от прах, мазни петна и други замърсявания сухи метални повърхности грундирани с Грунд за черни метали ПФ-021 Антикорозионен грунд ПФ-025 или здрави стари покрития.

При необходимост се разрежда 1-3 % с разредители АМВ или МРТ на “ЛАКПРОМ”АД

Нанасянето се извършва с четка, валик или шприцпистолет от един до три слоя, при температура над 5°C. Всеки следващ слой се нанася след пълно изсъхване на предходния.

#### **Технически данни:**

- |                     |   |                                     |
|---------------------|---|-------------------------------------|
| 1. Цвят             | - | сребрист                            |
| 2. Съхнене 20 °С    | - | 24 часа                             |
| Съхнене 70°C - 80°C | - | 1 час                               |
| 3. Разход           | - | 25-30 г/м <sup>2</sup> за един слой |

#### **Опаковка:**

Метални кутии по 700 ml, метални кофи по 18 л.

#### **Съхранение:**

Съхранява се в закрити и сухи помещения, предпазени от действието на пряка слънчева светлина, при температура от 0°C до 25°C.

#### **Гаранционен срок:**

24 месеца от датата на производство.

ЦЕНТРАЛА 996 32 47	ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ 996 30 71, 996 41 46	ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ 996 43 38 вЪт.. 312	ФАКС 996 31 42; 996 31 39
-----------------------	---	---	------------------------------