

# “ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ

## **БОЯ БЪРЗОСЪХНЕЩА С КОПРИНЕН ГЛАНЦ ПФ-17**

**ЗА ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА УПОТРЕБА  
ЛП-ТС-ЛПр-007/98**

### **ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА**

**Характеристика:** разтвор на активни пигменти и специфични добавки в модифицирана алкидна смола.

**Предназначение:**

- за боядисване на нови, предварително грундираны метални и дървени повърхности на мостове, табла и детайли на електро- и мотокари, машини и съоръжения, мебели и изделия от ковано желязо;
  - за освежаване на стари покрития,
- експлоатирани в закрити помещенията и на открито в условия на умерен и влажен тропически климат.

**Качества:**

- трайно покритие;
- атмосфероустойчивост;
- отлична адхезия;
- нисък разход;
- лесно нанасяне;
- добра твърдост;
- еластичност;
- лесно почистване с миещи и почистващи препарати.

**Подготовка на основата:** почиства се от стари ронещи се части, прах, мазни петна и други замърсявания.

**Почистване и обезмасляване:** с “ЛП – КЛИЙНЪР” на “Лакпром” АД - продукт на водна основа, без корозивно действие, безвреден за лакови покрития. Химически стабилен при нормални условия продукт, без отделяне на вредни изпарения и миризми във въздуха и околната среда.

**Китване и последващо шлайфане на дървени повърхности:** Акрилен кит за дърво или Кит за дърво “Ласторит” ПФ-001 на “Лакпром” АД – изравняват и изглаждат неравности, пори и др. дефекти.

**Грундиране на метални повърхности:**

- **черни метали:** Алкиден грунд за черни метали ПФ-021; Алкиден антикорозионен грунд ПФ-025; Универсален бързосъхнещ грунд за черни и цветни метали и поцинкована ламарина ВЛ-021; Водоразредим акрилен грунд за метал АQ-023 Универсал на “Лакпром” АД;
- **цветни метали:** Универсален бързосъхнещ грунд за черни и цветни метали и поцинкована ламарина ВЛ-021; Водоразредим акрилен грунд за метал АQ-023 Универсал на “Лакпром” АД.

# **“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ**

**Грундиране на дървени повърхности:** Ленен безир; Алкиден безир; Безир ИК; Алкиден импрегниращ грунд за дърво; Импрегнант за дърво водоразредим; Шлайфгрунд за дърво водоразредим на “Лакпром” АД.

**Начин на нанасяне:** посредством четка или валяк, в един или два слоя.  
Преди употреба боята в опаковката трябва да се разбърка.

**Температура на околната среда:** нанася се при температура над 5°C.

**Разреждане:** Продуктът се предлага в консистенция готова за нанасяне.

**Почистване на инструменти и зацапани места:** Разредител АМВ или МРТ на “Лакпром” АД.

## **Технически данни:**

<b>Наименование на показателите</b>	<b>Характеристика и норми</b>
1. Цвят на филма	Черен
2. Съхливост, пълна, при температура - 20°C - 70°C-80°C	10 часа 20 минути
3. Нанасяне на втори слой	След пълно изсъхване на първия
4. Разход за един слой	- 100 – 120 г/кв.м - 10 – 12 кв.м/л - 9-10,8 кв.м/опаковка от 900 мл
5. Устойчивост на филма на дестилирана вода при температура (20 ± 2)°C, не по-малко от	10 часа
6. Устойчивост на филма на хидравлично масло при температура (20 ± 2)°C, не по-малко от	10 часа
7. Устойчивост на филма на акумулаторна сярна киселина при температура (20 ± 2)°C, не по-малко от	4 часа
8. Устойчивост на филма на неутрална солена мъгла при температура (35 ± 2)°C, 5%-ен разтвор на натриев хлорид, не по-малко от (БДС EN ISO 9227)	240 часа

**Опаковки:** метални кутии от 900 мл и метални кофи от 18 л=21 кг.

Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.

**Съхранение:** да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки, в закрити и сухи складови помещения, при температура от 0°C до 25°C, предпазени от действието на преки слънчеви лъчи.

**Гаранционен срок:** 24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

**Хигиена и безопасна работа:** Продуктът се класифицира като пожароопасен и вреден продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена.

За повече информация – справка с Информационния лист за безопасност.