

# **“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ**

## **ПОДОВ ЕМАЙЛЛАК ПФ-26 ЛП-ТС-ЛПр-009/99 г.**

### **ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА**

#### **Предназначение**

За боядисване на нови, предварително грундиращи подови и други дървени повърхности, за освежаване на стари покрития, където се изисква устойчивост на изтриване.

#### **Подготовка на основата и начин на нанасяне**

Повърхностите трябва да са сухи и добре почистени от прах, маслени петна, механични замърсявания и др. Почистената повърхност се грундира с Безир ИК, Безир алкиден или Безир лепен производство на “Лакпром” АД. Преди употреба емайллакът трябва да се хомогенизира в опаковката, чрез разбъркване.

Нанасянето се извършва посредством четка или валеж в един или два слоя. Полагането на следващия слой може да започне след окончателното изсъхване на предходния.

При необходимост се разрежда 3 – 5 % с разредители АМВ или МРТ производство на “Лакпром” АД.

Инструменти и зацапани места се почистват с разредител АМВ или МРТ преди да са засъхнали.

Подовият емайллак екстра ПФ-26 се предлага в 2 цвята: кафяв, охра. По договорка се приемат поръчки и за цвят по еталон на клиента.

#### **Технически данни**

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Цвят                | - кафяв, охра                                 |
| 2. Съхливост при 20 °С | - 17 часа                                     |
| 3. Разход за един слой | - 10-12 м <sup>2</sup> /л                     |
|                        | - 8 – 10 м <sup>2</sup> / опаковка от 0,700 л |

#### **Опаковка**

Кутии по 700 ml, метални кофи по 18 л.

#### **Съхранение**

В закрити и сухи помещения предпазени от действието на пряка слънчева светлина при температура от 0°С до 25°С.

#### **Гаранционен срок**

24 месеца от датата на производство.

ЦЕНТРАЛА 39 51 31	ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ 996 30 71, 996 41 46	ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ 996 43 38 вџт.. 312	ФАКС 39 51 33; 39 49 79
----------------------	---	---	----------------------------