

# **“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ**

## **ПАРКЕТ ЛАК УНИВЕРСАЛ - БЪРЗОСЪХНЕЩ ЛП-ТС-064/2002**

### **ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА**

Предназначен е за издържащо на натоварване, безцветно лакиране на паркет и всякакви видове дървени подове, стълби, предверия, веранди, ламперии, мебели, вградени шкафове, градинска мебел, дограми, врати, прегради от дърво и др., експлоатирани на открито и вътре в помещения.

Притежава висока твърдост, устойчивост на износване и надраскване. Подчертава естественият цвят на дървото. Устойчив на въздействие на вода, атмосферни влияния, миещи и почистващи средства.

За лакиране и защита на каменни настилки, облицовки от камък, агломератни плочи, мозайки и др.

Може да се използва като завършващо покритие върху предварително оцветени дървени повърхности с байцове, лазурни лакове и др.

***Предлага се в два варианта – гланцов и матов.***

#### **Подготовка на основата и начин на нанасяне**

Нарушени стари покрития се отстраняват предварително.

Нанася се с четка, валик или чрез шприцване в два или три слоя при температура не по-ниска от 5°C.

Лакираните повърхности са годни за повторно нанасяне след 2 – 3 часа.

Инструменти и зацапани места се почистват с разредител МРТ на “ЛАКПРОМ” АД.

**Разреждане:** При необходимост се разрежда с 1-3 % разредител МРТ на “ЛАКПРОМ” АД

**Съхнене:** При 20°C - 3 часа

**Разход:** 120 – 150 ml/m<sup>2</sup> за един слой

#### **Опаковка**

Метални кутии по 700 ml и метални кофи по 18 l.

#### **Съхранение**

Опакованият лак да се съхранява в закрити, сухи и проветриви складови помещения, при температура от 0°C до 25°C, предпазени от действието на преки слънчеви лъчи.

#### **Гаранционен срок**

24 месеца от датата на производство

|                       |   |   |                              |
|-----------------------|---|---|------------------------------|
| ЦЕНТРАЛА<br>996 30 66 | ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ<br>996 30 71, 996 41 46 | ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ<br>996 43 38 вЪт.. 312 | ФАКС<br>996 31 42; 996 31 39 |
|-----------------------|---|---|------------------------------|