

“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ

ПОЛИУРЕТАНОВ БЕТОН-ЛАК

ЛП-ТС-066/2003

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Предназначен е за импрегниране, запечатване и боядисване на бетонни или циментови основи и стени. Осигурява отлична повърхностна защита на подложени на силно изтриване и удар бетонови основи. Притежава висока устойчивост на течни горива, вода и агресивни течности.

Подготовка на основата и начин на нанасяне

Нанася се върху здрави, сухи, почистени от прах и други замърсявания повърхности. Стари покрития се отстраняват до здрава основа.

Основата се грундира с разтвор на Бетон-лак, разреден до 8 % с разредител БК. Бетон-лакът се нанася след изсъхване на грунда. Интервал на нанасяне на отделните слоеве 4 часа.

Нанася се с четка или валяк.

Не се допуска нанасяне при температури, по-ниски от 10 –12°C и по-високи 30°C и влажност на въздуха по-висока от 80 %.

Инструменти и зацапани места се почистват с разредител БК, преди да са засъхнали.

Съхнене: 4 часа при 20°C.

Разход: 70 – 90 g/m² в зависимост от основата.

Опаковка

Метални кутии от 900 ml и метални кофи от 17 kg.

Съхранение

Опакованият лак да се съхранява в закрити, сухи и проветриви складови помещения, при температура от 0°C до 25°C, предпазени от действието на преки слънчеви лъчи и влага.

Отваряни и частично използвани опаковки имат ограничен срок на съхранение.

Гаранционен срок

24 месеца от датата на производство.

ЦЕНТРАЛА
996 30 66

ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ
996 30 71, 996 41 46

ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ
996 43 38 вЪт.. 312

ФАКС
996 31 42; 996 31 39