

# **“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ**

## **ПОЛИУРЕТАНОВ ЛАК ЗА ПАРКЕТ ЛУРЕТАН УР-201®**

**/мат и гланц/  
ЛП-ТС-020/01**

### **ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА**

#### **Приложение:**

Употребява се за лакиране на дървени повърхности, експлоатирани на закрито: паркет, боулинг алей, дървени подове в спортни зали, дискотеки, обществени заведения, мебели и др.

Покритието притежава висока твърдост, устойчивост на износване, надраскване и въздействие на агресивни среди.

#### **Подготовка на основата и начин на нанасяне**

Паркетът трябва да бъде предварително изциклен, почистен от прах и сух. Не се допуска лакиране на обработен с паркетин паркет.

Нанасянето се извършва с четка или ваяк в два или три тънки слоя. Нанасянето на всеки следващ слой може да започне след изсъхване на предходния.

“Луретан УР-201®” се нанася при температури не по-ниски от 12°C. При необходимост се разрежда с разредител БК.

Инструменти и зацапани места се измиват с разредител БК преди да са засъхнали.

***Лакът се предлага в консистенция готова за нанасяне. Не се разрежда!***

#### **Технически данни**

##### **Предлага се в два варианта: матов или гланцов**

1. Съхливост при 20°C - 2 часа
2. Разход за един слой - 15 м<sup>2</sup>/л  
- 14 – 15 м<sup>2</sup>/опакровка от 900 мл

#### **Опаковка**

Метални кутии от 900 мл.

#### **Съхранение**

В закрити сухи помещения, при температура от 0°C до 25°C, предпазени от действието на преки слънчеви лъчи.

#### **Гаранционен срок**

24 месеца от датата на производство.

Отваряните и частично използвани опаковки имат ограничен срок на съхранение.

ЦЕНТРАЛА 39 51 31	ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ 996 30 71, 996 41 46	ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ 996 43 38 вЪт.. 312	ФАКС 39 51 33; 39 49 79
----------------------	---	---	----------------------------