

“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ

СИЛИКАТНА ФАСАДНА БОЯ ЛП-ТС-060/2002 ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Предназначена е за боядисване на циментови и вароциментови мазилки, елементи и стени от лек и клетъчен бетон, газобетонни и минерални основи, покрития от минерални, силикатни, дисперсионни бои и мазилки.

Боята силикатизира основата и е устойчива на атмосферни влияния. Притежава водоотблъскващ ефект, висока паро- и газопроницаемост, ниска склонност към замърсяване.

Особено подходяща е за защита на стари сгради и паметници на културата и тяхното саниране.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА И НАЧИН НА НАНАСЯНЕ

Нанася се върху здрави, сухи, чисти и задължително грундиран с Силикатен импрегниращ грунд СК-011 повърхности. Зоните около мястото на боядисване – стъкло, керамика, метал – трябва да бъдат защитени предварително. Нанасянето на боята се извършва 24 часа след грундиране на основата.

Нанася се с четка, валеж или чрез шприцване. Не се допуска нанасяне при температура по-ниска от 5°C и по висока от 30°C и влажност на въздуха по-висока от 80 %. Нанася се в няколко слоя, като всеки следващ слой се полага след окончателното изсъхване на предходния, но не по-рано от 4 часа.

Силикатната фасадна боя не трябва да се смесва с други типове фасадни бои.

Не е подходяща за нанасяне върху гипсодържащи основи, варови бои, лакови и пластмасови покрития, дърво.

Инструменти и зацапани места се почистват с вода, преди да са засъхнали.

РАЗРЕЖДАНЕ: При необходимост се разрежда с вода.

РАЗХОД: 250 – 300 g/m² в зависимост от вида на основата.

СЪХНЕНЕ: 4 часа при 20°C.

ОПАКОВКА:

пластмасови кофи по 5 кг, 23 кг

СЪХРАНЕНИЕ

Боята се съхранява в сухи и закрити складови помещения при температура от 5°C до 30°C. Да се пази от замръзване.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК

12 месеца от датата на производство

ЦЕНТРАЛА
996 32 47

ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ
996 30 71, 996 41 46

ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ
996 43 38

ФАКС
996 31 42; 996 31 39