

“ Л А К П Р О М ” А Д- С О Ф И Я

ИНСТУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

БОЯ ЗА МЕТАЛИ- ДИРЕКТНО ВЪРХУ РЪЖДАТА STEEL GUARD /СТИЙЛ ГАРД/

Предназначение:

За боядисване и защита в индустрията и бита. Употребява се за директно нанасяне върху нови или ръждясали (кородирани), с дебелина на ръждата до 100 микрометра, машини и съоръжения, парапети, огради, метални стълбища, градинска тръбна мебел, гаражни врати, детски катерушки, резервоари, покриви и др. метални конструкции експлоатирани на открито и закрито. Изпълнява едновременно функциите на преобразувател на ръжда, грунд и боя – завършващо покритие. Може да се използва както за цялостна защита на метални повърхности, така и за репаратурни цели.

Представява система за антикорозионна защита и декорация на метални повърхности, на база активни антикорозионни пигменти и инхибитори на корозията, светлоустойчиви пигменти и други добавки в разтвор на модифицирана алкидна смола.

Свойства:

- преобразува ръждата в твърди неразтворими съединения на желязото;
- изпълнява едновременно функциите на преобразувател на ръжда, грунд и декоративно покритие;
- спестява скъпо струващи операции за отстраняване на ръждата;
- висока атмосфероустойчивост;
- висока устойчивост на минерални масла, дизелово гориво, натриев хлорид, натриев карбонат и др.;
- отлична твърдост и покривност;
- добро поведение при нанасяне- добра разливност и изравняване на мокрото покритие.

Подготовка на основата и начин на нанасяне:

- почистване на подвижните слоеве на ръждата с телени четки или друго подходящо оборудване;
- отстраняване на мазните петна с разредители: АМВ, МРТ, БК, Нитролин Р на “ ЛАКПРОМ ” АД
- изсушаване на боядисваните повърхности.

ПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ

- ръждясали стоманени повърхности;

- здрави повърхности от черни метали;
- здрави стари покрития
- боядисани повърхности с избила ръжда.

Преди употреба боята се разбърква добре.

Нанасянето се извършва с четка, валик и шприцпистолет: въздушно и безвъздушно, при температура над 5°C. Нанася се в 2-3 слоя, като следващият слой се полага до 50 минути след първия слой.

Разреждане:

Продуктът се предлага в консистенция готова за нанасяне. Не се разрежда.

Инструменти и зацапани места се почистват с разредители АМВ или МРТ на " ЛАКПРОМ" АД.

За покрития с ефект на ковано желязо боядисването може да се осъществи в един слой чрез подходяща скорост на движение на пистолета.

Технически данни:

1. Цвят на боята: бял, черен, сребрист, сив, син, зелен, червен и др.
Изпълнява се и с ефект на ковано желязо / хамершлак/.
2. Съхнене при 20°C- на пипане - 30-50 минути.
- пълно изсъхване - 3-8 часа
3. Разход: 100-110 гр/м² за един слой с дебелина на сухото покритие 30- 35 микрометра

Опаковка:

Метални кутии от 0,7 l, метални кофи по 18 l.

Съхранение:

В закрити и сухи складови помещения при температура от 0°C до 25°C, предпазени от действието на преки слънчеви лъчи.

Гаранционен срок:

24 месеца от датата на производство.