

“ЛАКПРОМ”АД - СОФИЯ
ТОПЛОУСТОЙЧИВ ЛАК СО-83
СИЛИКОН 600°С

ЛП-ТС- 078/2004

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Приложение: Предназначен е за антикорозионна защита на метални повърхности, експлоатирани при високи температури - до **600°С**. Покритието е устойчиво на петролни продукти, вода и минерални масла.

Подготовка на основата: Нанася се **еднослойно** върху здрави, сухи и добре почистени от ръжда, окалина, соли, оксиди, прах, нефтопродукти, мазни петна, стари наслоявания и др. замърсявания повърхности.

Нанасяне: Чрез шприцване или с четка. Преди употреба се разбърква добре.

Разреждане: При необходимост се разрежда с разредител КЛС на "ЛАКПРОМ" АД.

Разход: 75 - 85 гр/м² за 20 микрометра сух филм.

Съхнене: 60 мин. при 20°С. Боядисаната повърхност е годна за манипулация след 60 минути.

За постигане на дълготрайна термична стабилност на покритието е задължително то да се нагрее при 180°С за 30 минути.

Съхранение: В сухи, закрити и добре проветрявани складови помещения при температура от 0°С до 25°С, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи.

***Продуктът е съобразен с екологичните норми,
безопасен за живота и здравето на хората и за околната среда
Произведен от висококачествени суровини на водещи фирми в ЕС***

Опаковка: метални кутии 300 g; 20 kg.

Гаранционен срок: 24 месеца от датата на производство.