

“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ

СТРУКТУРЕН ЛАК АК ДВУКОМПОНЕНТЕН

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Предназначен е за боядисване на метални изделия и съоръжения, използвани в машиностроенето, към които са предявени изисквания за структурен ефект на покритието. Притежава висока твърдост, маслоустойчивост и устойчивост на влага.

Подготовка на основата и начин на нанасяне

- Почистване и обезмасляване с подходящ разтворител
- При необходимост и възможност – фосфатиране
- При наличие на неравности се шпаклова с изравняващи полиестерен кит или акрилатен грунд и последващо шлайфане
- Преди употреба лакът се разбърква добре
- Смесва се с втвърдител ДН-75 в съотношение ЛАК:ВТВЪРДИТЕЛ = 100:10 тегловни части при енергично разбъркване
- При необходимост се разрежда с разредител БК
- Така приготвената композиция има годност за употреба 2 часа при 20°C
- Нанася се с шприцпистолет с дюза 2 - 2,5 мм при постоянно налягане над 5 атмосфери, в зависимост от вида на структурния ефект, при температура не по-ниска от 12°C.

Технически данни

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1. Цвят на лака | - 15 цвята съгласно RAL скалата |
| 2. Съхливост при 20°C | - 8 часа; |
| при 70 - 80°C | - 30 минути |
| 3. Разход | - 180-220 г/м ² |

Опаковка

Метални кофи по 18 литра – структурен лак АК
Кутии по 1 и 2,6 литра – втвърдител ДН-75

Съхранение

Съхранява се в сухи, неотоплявани и добре проветривани складови помещения при температура 0°C - 25°C, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи. Втвърдителят да се пази от влага.

Гаранционен срок

24 месеца от датата на производство