

“ЛАКПРОМ” – АД

АКРИЛАТЕН ГРУНД ЗА МЕТАЛ AQ-023 УНИВЕРСАЛ

/водоразредим/

ЛП –ТС 116/2006

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Грундът е произведен на база висококачествена акрилатна дисперсия, инхибитори на корозията, активни антикорозионни пигменти, пълнители и специфични добавки и др.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Използва се за грундиране на повърхности от черни, цветни метали и поцинкована ламарина на изделия, предназначени за селскостопанска, строителна, железопътна и машиностроителна техника и други конструкции, където се изисква бърза съхливост и добра антикорозионна защита.

Използва се в система за антикорозионна защита на стоманени конструкции, експлоатирани на открито при разнообразни атмосферни условия или в закрити помещения.

Върху грундираните покрития могат да се нанасят всички видове покрития: алкидни, акрилатни, нитроцелулозни, епоксидин, хлоркаучукови, полиуретанови , водоразредими и др..

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА И НАЧИН НА НАНАСЯНЕ:

Преди употреба грундът се разбърква добре. Нанася се върху предварително добре почистени от ръжда, маслени петна и др. замърсявания метални повърхности. Нанасянето на грунда се извършва с четка, валик или шприц пистолет в един слой с дебелина на сухия филм 30-40 μm при температура на въздуха от 5 °C до 25 °C. Екологично безвредно покритие. При необходимост се разрежда с чешмяна вода в количество 10-15%.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

- | | |
|-------------|----------------------|
| 1.Цвят | - светло сив и други |
| 2.Съхливост | - 60 минути при 20°C |
| 3.Разход | - 100 – 130 г/м |

ОПАКОВКА :

Пласмасови опаковки от 1,2 л, 5 л и 450 мл.

СЪХРАНЕНИЕ:

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5° до 25°C. Да се пази от замръзване!

ГАРАНЦИОНЕН СРОК :

12 месеца от датата на производство.

ЦЕНТРАЛА

996 32 47

ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ

996 30 71,996 41 46

ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ

996 43 38

ФАКС

996 31 39