

“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ

ЗАЩИТНА ЛАКОВО-БОЯДЖИЙСКА СИСТЕМА ПРОТИВ ПЛЕСЕНИ, ГЪБИЧКИ И МУХЪЛ

Компонент А: “Санитол – нов”
Компонент Б: “Дисповит® - W” боя устойчива на плесени, фунги и бактерии

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Системата се състои от “Санитол - нов” и “Дисповит® W” боя устойчива на плесени, фунги и бактерии

Защитната система е предназначена за боядисване на стени и тавани в жилищни помещения и производствени сгради, подложени на въздействието на висока влажност и интензивни изпарения и има за цел да предпази развитието на плесен, мухъл и гъбички.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА И НАЧИН НА НАНАСЯНЕ

- **При нови мазилки или шпакловки** – добре изсъхнали, здрави и сухи. Дребните дефекти и пукнатините се изравняват с шпакловачна смес “Диспопласт”, след което повърхностите се грундират с Грунд импрегниращ АК-011. Така подготвените повърхности се обработват със “Санитол - нов”
- **При стари покрития** - Дребните дефекти и пукнатините се изравняват с шпакловачна смес “Диспопласт”, отстраняват се праха, замърсявания от опушване, мазнини и други. При големи напластявания от стари бои и покрития без необходимата здравина, повърхността трябва да се измие и те да се отстранят механично. Почистената повърхност се грундира с Грунд импрегниращ АК-011. Така подготвената повърхност се обработва със “Санитол - нов”
- **При стари, постни покрития** – повърхностите се изчеткват и измиват. При наличие на участъци нападнати от микроорганизми, повърхностите се почистват механично и се обработват със “Санитол - нов”
- **Нанасяне:**
“Санитол - нов” се нанася върху почистени от механични и други замърсявания повърхности, отдолу нагоре, чрез втриване с четка или шприцване с пистолет.

“Санитол - нов” се предлага в консистенция готова за употреба.

Препоръчва се еднослойно нанасяне. Следващото покритие “Дисповит® - W” боя устойчива на плесени, фунги и бактерии може да се нанесе след изсъхване на основата - не по-рано от 2 часа.

Да не се смесва “Санитол – нов” с дисперсионни бои за вътрешно и външно боядисване.

Следващият етап на защита е боядисването с “Дисповит® W”/компонент Б/

Преди употреба компонент Б се хомогенизира добре в опаковката.

ЦЕНТРАЛА 996 30 66	ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ 996 30 71, 996 41 46	ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ 996 43 38 вџт.. 312	ФАКС 996 31 42; 996 31 39
-----------------------	---	---	------------------------------

“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ

“Дисповит® W” се нанася в два слоя с четка, валик или пистолет, върху здрави, чисти и сухи (предварително грундиращи) повърхности.

Препоръчва се двуслойно нанасяне при температура от 8°C до 25 °C и относителна влажност не повече от 80 %.

Нанасянето се извършва с четка, валик, шприцване в два слоя при температура не по-ниска от 5°C. Всеки следващ слой се нанася след изсъхване на предходния.

Продуктът се предлага в консистенция готова за употреба. Зацапани места и инструменти се измиват с вода преди да са засъхнали.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Компонент А		Компонент Б	
Разход	14-20 кв.м/л.	2. Съхливост	2 ч. При 20°C
		3. Разход	150 г/м ²

ОПАКОВКА

“Санитол - нов”

“Дисповит® W” боя
устойчива на плесени, фунги и бактерии

Пластмасови бутилки от: 970 мл, Пластмасови кофи от: 1,5 кг; 5 кг; 8 кг, 25 кг.

СЪХРАНИЕ

В закрити и сухи складови помещения при температура от 5 до 30°C, като се предпазват от замръзване.

Забележка: При неспазване на указанията за нанасяне фирмата не носи отговорност за дефекти върху покритието.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК

- Компонент А: “Санитол - нов” - 12 месеца от датата на производство.
- Компонент Б: “Дисповит® - W” боя устойчива на плесени, фунги и бактерии - 12 месеца от датата на производство.

ЦЕНТРАЛА 996 30 66	ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ 996 30 71, 996 41 46	ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ 996 43 38 вџт.. 312	ФАКС 996 31 42; 996 31 39
-----------------------	---	---	------------------------------