

# **“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ**

## **ЦИНКОВ ГРУНД ЕДНОКОМПОНЕНТЕН ЛП-ТС-144-08**

### **ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА**

#### **ХАРАКТЕРИСТИКА:**

**ЦИНКОВИЯТ ГРУНД** е хомогенна тиксотропна маса, съдържаща цинков прах, стабилизиращи и специални добавки в разтвор на епокси естер. Грундът е еднокомпонентен. Съхне бързо, лесен за нанасяне. Притежава висока твърдост, атмосферостойчивост, химикалоустойчивост, устойчивост на влага, нефтопродукти, минерални масла и механични и термични въздействия.

#### **ПРИЛОЖЕНИЕ:**

- за студено поцинковане на черни метали;
- за антикорозионна защита на строителни конструкции, транспортни съоръжения, машини и други, за битови и индустриални нужди;
- за репаратура на горещо и студено поцинкована ламарина;
- върху грундираните повърхности могат да се нанасят всички видове завършващи покрития: алкидни, акрилатни, нитроцелулозни, епоксидни, винилови, хлоркаучукови, полиуретанови, полиестерни, водоразредими и др.

#### **ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА И НАЧИН НА НАНАСЯНЕ:**

Преди употреба грундът се разбърква добре. Нанася се върху сухи, предварително добре почистени от ръжда, маслени петна, прах, грес, механични замърсявания, стари лаковобояджийски покрития и др.

Нанасянето на грунда се извършва с четка, валик или шприцване /въздушно или безвъздушно/.

Дебелината на сухия филм е 30-40 микрометра.

Повърхностите, грундирани с цинковия грунд са сиви, матови и при драскане с метален предмет оставят следа с метален блясък.

При репарация на боядисани повърхности с покрития, съдържащи цинков прах, последните трябва да се почистят до здрава основа с шлайфмашина, метална четка или други подходящи инструменти.

При необходимост се разрежда с разредители “К” и “ХК-1” до 2 % тегловно.

#### **ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:**

1. Външен вид на грунда - гъста, хомогенна маса, допуска се леко разслояване и образуване на мека, лесно разбъркваща се утайка.
2. Цвят - сив, матов
3. Съхливост - 30 минути
4. Разход - за дебелина на сухия филм:  
30 микр. - 170 гр./м<sup>2</sup>  
40 микр. - 220 гр./м<sup>2</sup>

Разходът не отчита загубите при нанасяне. Инструменти и зацапани места се почистват с разредители: “К” или “ХК-1” на “Лакпром” АД.

ЦЕНТРАЛА 996 32 47	ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ 996 30 71, 996 41 46	ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ 996 43 38	ФАКС 996 31 42; 996 31 39
-----------------------	---	---------------------------------	------------------------------

## **“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ**

**ОПАКОВКА:**

Метални опаковки от 500 мл. и 18 л.

**СЪХРАНЕНИЕ:** Съхранява се в закрити и сухи складови помещения, при температура от 0°C до 25°C.

**ГАРАНЦИОНЕН СРОК:** 9 месеца от датата на производство.

ЦЕНТРАЛА 996 32 47	ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ 996 30 71, 996 41 46	ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ 996 43 38	ФАКС 996 31 42; 996 31 39
-----------------------	---	---------------------------------	------------------------------