

# “ЛАКПРОМ” АД - СОФИЯ

София 1252, с. Световрачене, ул. “Синчец” 16, тел.02/996 31 12 факс: 02/996 31 42  
e-mail: [lackprom@bulinfo.net](mailto:lackprom@bulinfo.net)

## ЛАК ПОЛИУРЕТАНОВ МЕБЕЛЕН (ДВУКОМПОНЕНТЕН) ЛАК ПУ-2К ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

### Характеристика:

Полиуретановият мебелен лак е двукомпонентен продукт, състоящ се от :

**Компонент А** – разтвор на висококачествен модифициран полиестер полиол и специфични добавки.

**Компонент В** – разтвор на ароматни изоцианати.

### Приложение:

Лак полиуретанов мебелен е предназначен за промишлено или професионално приложение.

Предназначен е за лакиране на мебели, дървени ламперии, изделия за битово обзавеждане и други предмети от всякакъв вид дървен материал с предявени изисквания за бърза съхливост, висока твърдост, еластичност, износоустойчивост, водо- и химикалоустойчивост на покритието.

### Подготовка на основата и начин на нанасяне:

Полиуретановият лак се нанася върху предварително подготвена – грундирана (с Грунд полиуретанов мебелен порозапълващ ПУ-2К (двукомпонентен) или шлайфгрунд за дърво (водоразредим)), шлайфана, обезпрашена и без повърхностни дефекти повърхност.

Продуктът е двукомпонентен Компонент А се употребява в комбинация с втвърдителя - компонент В в съотношение (2 : 1) – / 2 тегловни части компонент А към 1 тегловна част компонент В.

Преди употреба лакът (компонент А) се разбърква добре, прибавя втвърдителя (компонент В ) и сместа се разбърква добре до еднородност.

Лакът е с консистенция готов за нанасяне. Разреждане не се препоръчва. Инструменти и зацапани места се измиват с разредител “БК” на “ЛАКПРОМ” АД.

2К – ПУ мебелен лак се нанася чрез шприцване или електростатично.

### **Технически данни:**

ПОКАЗАТЕЛИ	ЛАК ПОЛИУРЕТАНОВ МЕБЕЛЕН ЛАК ПУ-2К
1. Съхнене , при температура (20 ± 5) °С при температура 60 °С	До 150 минути (един слой) До 40 минути
2. Пълна съхливост - нанасяне на втори слой лак	Веднага след изсъхване на първия , до 360 мин
3. Живот на сместа Компонент А/Компонент В при температура (20 ± 2 °С)	Не по-малко от 7 часа
4. Твърдост на филма, апарат на Кьонинг	Не по-малко от 170
5. Гланц 60°	Не по-малко от 70
6. Разход	80 – 100 g/m <sup>2</sup> еднослойно

# **“ЛАКПРОМ” АД - СОФИЯ**

София 1252, с. Световрачене, ул. “Синчец” 16, тел.02/996 31 12 факс: 02/996 31 42  
e-mail: [lackprom@bulinfo.net](mailto:lackprom@bulinfo.net)

## **ППОР 550/550**

### **Опаковка:**

Компонент А - метална опаковка от 18 л

Компонент В - метална опаковка от 4,6 л

### **Съхранение:**

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения, при температури от 0° С до 25 ° С.

### **Гаранционен срок:**

6 месеца от датата на производство в оригинални, не отворяни опаковки